15 rue des Frères Lumière – BP 136
78374 PLAISIR
FRANCE
Tél : 01.30.80.81.98
Fax : 01.30.80.81.99
WEB : www.sherwinbabbco.eu
E-MAIL : sherwinbabbco@orange.fr

TECHNICAL DATA SHEET

Ref : TDS/ **B 104A**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед нанесением краски Sherwin B 104 A поверхность должна быть очищена от остатков краски, окиси, сварочного флюса и т.д. и тщательно обезжирена с помощью очистителя Sherwin N 120 и ветоши или салфеток, предварительно пропитанных очистителем Sherwin N 120.

Сильно встряхните баллончик с краской Sherwin B 104 A и, с расстояния от 20 до 30 см, нанесите тонкий равномерный слой, при этом стараясь удерживать баллончик в вертикальном положении.

Старайтесь обходиться одним слоем от 20 до 30 мкм. Слишком толстый слой приводит к дефектам образуемого покрытия типа "апельсиновая корка" и снизит точность контроля.

Контрастная краска Sherwin B104A не растворяется в воде и в магнитных суспензиях на масляной основе.

После осмотра удалите краску с использованием очистителя Sherwin B 105.

INSTRUCTIONS :

If necessary remove scale, paint residue, oxide, etc…
Degrease using cleaner N120, B105, DR-62 or BabbCoSafe 105 and cleaning rags or preimpregnated N120 swabs.
Strongly shake B104A spray can, then, from a distance of 20 to 30 cm, firmly push nozzle while keeping spray can upside.
Spray a thin, uniform coat of B104A (if possible only one layer)

A 20 to 30 µm layer is enough. Too a thick coat leads to coat defects (“orange skin“) and decreases inspection sensitivity.

B 104A is not soluble in water or in currently used hydrocarbon-based magnetic inks.

After inspection, special solvent B105 or BabbCoSafe 105 shall be used to remove B104A.